

DALLAGE PIERRE DU NIL

Le dallage Pierre du Nil, subtilement patiné, séduit par ses teintes chaleureuses, parfaites pour créer une ambiance sobre et raffinée.

ORIGINE :



Pierre naturelle - Calcaire

Intérieur et extérieur

Résistant au gel

Compatible chauffage au sol

UTILISATIONS



Sol intérieur *Sol extérieur* *Margelle*

Le dallage Pierre du Nil est proposé en taille fixe et en Opus Romain.

RETROUVEZ LE PRODUIT EN LIGNE

www.aquiter.com

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



LES RÉFÉRENCES DALLAGE PIERRE DU NIL

PRODUITS	CODE ARTICLE	TAILLE	CONDI	UNITE DE VENTE	QTE / PAL
Dallage Pierre du Nil Taille fixe	00007748	61 x 40,6 x 1,2 cm	0T700	m^2	19,2
Dallage Pierre du Nil Opus Romain Sur commande	00008051	4 formats 1,2 cm d'épaisseur	0T840	m^2	24
Dallage Pierre du Nil Taille fixe	00007749	90 x 60 x 1,5 cm	0T950	m^2	21,6
Margelles Pierre du Nil Chant droit	00007751	60 x 30 x 3 cm	1T060	ml	40,8

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



INFORMATIONS TECHNIQUES DALLAGE PIERRE DU NIL

	MASSE VOLUMIQUE APPARENTE	NF EN 1936	2 618 KG/M³
	POROSITÉ OUVERTE	NF EN 1936	1,18 %
	GLISSANCE FINITION BRUTE	NF EN 14231	SEC : 35,3 SRV HUMIDE : 41 SRV
	RÉSISTANCE À LA COMPRESSION PARALLÈLE AU LIT	NF EN 1926	105,3 MPA
	RÉSISTANCE À LA FLEXION	NF EN 12372	13,4 MPA
	RÉSISTANCE À L'USURE AU DISQUE	NF EN 14157	28,5 MM
	RÉSISTANCE AU GEL - DIMINUTION R À LA COMPRESSION APRÈS 144 CYCLES	NF EN 12371	AVANT 105,3 MPA APRÈS 100,46 MPA
	RÉSISTANCE AU GEL - DIMINUTION R À LA FLEXION APRÈS 144 CYCLES		AVANT 13,4 MPA APRÈS 13,8 MPA

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



POSE & ENTRETIEN DALLAGE PIERRE DU NIL

CONSEILS DE POSE

Dalles : Pose au sol sur dalle béton, support propre et dépoussiéré, avec colle Aquiflex Blanche et Aquijoint XT Nepal.

Margelles : Pose au sol en double encollage, sur support béton propre et dépoussiéré, avec la colle Aquiflex Blanche et l'Aquijoint XT Nepal.

IMPORTANT : toujours se référer aux normes NF DTU de pose des revêtements de sols, téléchargeables sur internet.

ENTRETIEN & TRAITEMENT

***Nettoyage** : Lithofin Multi-nettoyant ou Aquinet.*

***Pour le traitement** : Lithofin Fleckstop W ou Aquifuge Hydrofuge Oléofuge.*

***Entretien** : Lithofin Wash & Clean.*

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

PRODUITS POUR LA POSE

AQUIFLEX BLANCHE



AQUIJOINT XT NEPAL



PRODUITS POUR L'ENTRETIEN ET LE TRAITEMENT

MULTI-NETTOYANT
MN · LITHOFIN



NETTOYAGE

HYDROFUGE OLEOFUGE
AQUIFUGE



TRAITEMENT

FLECKSTOP W
LITHOFIN



TRAITEMENT

MULTI-NETTOYANT
EXTÉRIEUR · LITHOFIN



NETTOYAGE

AQUINET DÉTACHANT HUILE



NETTOYAGE

WASH AND CLEAN
LITHOFIN



ENTRETIEN

www.aquiter.com

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74